Information Technique

DORUS KS 220/1

Colle thermofusible EVA pour le collage de chants



Caractéristiques
- Basse viscosité
- Permet une basse vitesse machine
- Utilisation propre
- Très bon mouillage
- Forme un joint compact
- Forte résistance finale du collage
- Haut rendement

Domaines d'utilisation
- Collage de chants à partir d´une vitesse machine de 10 m/min
- Collage de chants à partir d´une vitesse machine de 6 m/min sur machine à table
- Nature de chants: placage bois, bande mélaminée, Polyester, stratifié (HPL)*, PVC*, ABS*, PP*

**Le résultat du collage sera fonction des propriétés spécifiques des chants et de leur primaire.*

Données techniques

Point de ramollissement (anneau & bille):	env. 105 °C
Viscosité (Brookfield):	env. 90 000 mPa·s / 200 °C
Thermorésistance:	env. 85 °C

testée avec chants placage chêne 0,6 mm, selon la méthode de contrôle DORUS par montées successives de températures

Mise en oeuvre

Température de travail conseillée	
dans le fondoir:	180 - 190 °C
sur le rouleau encolleur:	180 - 190 °C

Couleur
Naturelle, blanche

Conditionnement
Granulés

Stockage
Durée de conservation: au moins 2 ans dans un local frais et sec.

Etiquetage
Non soumis à l´étiquetage selon les directives de l´UE.

Consignes de sécurité

Les colles thermofusibles produisent des vapeurs qui peuvent irriter les organes respiratoires. Les colles thermofusibles utilisées pendant une longue période à des températures supérieures à celles recommandées se décomposent et produisent des vapeurs qui peuvent être dangereuses. C´est la raison pour laquelle un dispositif d´aspiration des vapeurs est recommandé.

02/2007

Les indications mentionnées ci-dessus, notamment les conseils concernant la mise en oeuvre et l´utilisation de nos produits, sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, sur lesquelles nous n´avons aucune influence, nous préconisons dans tous les cas d´effectuer des essais pour s´assurer que nos produits sont adaptés aux procédés de fabrication envisagés et à l´utilisation finale. Une utilisation non conforme à nos préconisations ou à nos mises en garde exonérerait notre responsabilité.

Henkel AG & Co. KGaA · Location Bopfingen · 73438 Bopfingen · Germany
Phone +49 7362 81-0 · Fax +49 7362 81-199 · dorus.henkel@henkel.com · www.dorus.com