



PEINTURE OPAQUE

La finition pour portes et fenêtres qui ne craquèle, ne s'écaille et ne cloque pas !



2104 Blanc

DESCRIPTION DU PRODUIT

Finition opaque, légèrement satinée, microporeuse qui donne aux bois une résistance inégalée.

La Peinture Opaque Osmo a une teneur en corps solides très élevée de 85%. Cette teneur en corps solides permet d'excellents rendements et une longue durabilité.

La Peinture Opaque Osmo est résistante, ne s'écaille, ne cloque et ne craquelle pas. Elle est donc de ce fait la finition professionnelle idéale pour les fenêtres et les volets.

Repeindre sans ponçage, une couche de fond n'est pas nécessaire. Application simple et sans traces. Ne sèche pas pendant l'application.

La couche sèche est inoffensive pour l'homme, les animaux et les plantes (résistante à la sueur et à la salive selon la norme DIN 53160, appropriée pour jouets d'enfants selon EN 71.3).

DOMAINE D'APPLICATION

La Peinture Opaque Osmo est particulièrement indiquée pour tous les bois à l'intérieur comme à l'extérieur. Idéale pour une nouvelle finition ou une finition de rénovation pour les éléments de construction à mesures fixes comme par ex. les fenêtres, les volets et les portes mais aussi les rebords de toiture, clôtures, claustrats, pergolas, poteaux, pavillons, serres et meubles de jardin.

COMPOSITION

À base d'huiles végétales naturelles (huile de tournesol, huile de soja), dioxyde de titane (pigment blanc), siccatifs (agents séchants) et additifs hydrofuges. White-spirit désaromatisé (sans benzène). Ce produit est en conformité avec la directive européenne (2004/42/EC) et ne contient pas plus de 300 g/l de composés organiques volatils (cat. A/i (2010)).

Documentation détaillée disponible sur demande.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Poids spécifique: 1,31-1,33 g/cm³

Viscosité : 105-115s DIN EN ISO 2431/4 mm, thixotrope

Odeur : faible/douce. inodore après séchage

Point éclair : ≥ 60°C selon DIN EN ISO 2719

STOCKAGE

5 ans et plus si les bidons sont stockés au sec et bien fermés. À entreposer 24 à 36 heures avant utilisation à température ambiante en cas de viscosité excessive suite au gel.

PRÉPARATION

La surface du bois doit être propre, sèche et exempt de gel (humidité du bois max. 20%).

La Peinture Opaque Osmo est prête à l'emploi. Ne pas diluer. Bien remuer.

Nettoyer soigneusement les anciennes lasures microporeuses. Enlever totalement les anciennes couches de vernis et de laque. Porter un masque de protection en cas de ponçage.

Le résultat de la finition dépend, entre autres, des caractéristiques du bois. Il est donc conseillé de toujours effectuer une application test, particulièrement sur des revêtements aux surfaces inconnues.

Si une protection supplémentaire contre la moisissure, le bluissement et les insectes est souhaitée appliquer préalablement l'Imprégnation du Bois WR* - si possible sur toutes les faces.

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, merci de lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



APPLICATION

Appliquer une couche fine sur la surface propre et sèche du bois, et l'étaler de façon homogène dans le sens des veinures à l'aide d'un pinceau plat ou d'un rouleau microfibre Osmo.

Laisser sécher env. 10-12 heures en assurant une bonne aération.

Appliquer ensuite la deuxième couche tout aussi finement.

En cas de rénovation l'application d'une couche unique sur surface propre suffit.

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec le diluant et nettoyant d'Osmo (sans aromates).

SÉCHAGE

Env. 10-12 heures (conditions climatiques normales, 23°C/50% d'humidité relative). Des températures plus basse et/ou des taux d'humidités plus important rallongent la durée de séchage. Laisser sécher en assurant une bonne aération. Sec à la poussière après env. 6 heures. Bien ventilé en domaine intérieur. Laisser sécher à coeur les fenêtres avant de les fermer.

RENDEMENT

1 L suffit pour env. 20 m² en 1 couche.

Le rendement du produit est déterminé par les caractéristiques propres au bois traité. Toutes les données se réfèrent à des surfaces lisses et rabotées/poncées. Tout autre type de surface peut faire varier considérablement le rendement.

CONSEIL

En cas d'application sur des bois foncés en intérieur, il est possible que la Peinture Opaque Osmo fasse apparaître - du fait de sa haute teneur en huile - un léger jaunissement.

AVIS DE SÉCURITÉ

Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Contient : 2-butanone-oxime. Peut déclencher une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Attention : Laver les chiffons utilisés immédiatement après usage ou les conserver dans un récipient hermétiquement fermé (danger d'inflammation). La finition, après séchage, correspond au DIN 4102 B2 (normalement inflammable).

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

RECYCLAGE

Les restes de produit et leurs récipients sont à éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur (Code Déchet EU Nr. 08 01 11). Recycler uniquement les récipients vides.

TEINTES

N° 2104 blanc

CONDITIONNEMENT

0,75 l; 2,50 l

Ces informations reposent sur nos connaissances et notre expérience, ne constituent toutefois aucune garantie.

Version actualisée au 10/19