

FICHE TECHNIQUE

WTVE011910

VERN. ACQUA OPACA CERATA 119 OP.10

Finition incolore hydro cirée mate à pinceau pour extérieur

Caractéristiques

- Excellente facilité d'emploi
- Finition hydrofuge

Usage conseillé: fenêtres, volets, meubles de jardin, palissades et autres usage extérieurs

Application: pinceau, brosse

Préparation du produit: produit prêt à l'emploi

Propriétés: Extrait sec (%)	36%
Densité à 20°C	1,03 g/l ± 0,02
Viscosité Ford 4 à 20°C	30-40"
Brillance à 60°	8-12 gloss

Couches conseillées: 1-2

Intervalle entre couches: 1-2 h

Séchage à 20°C et HR% 45-65% (250 µ)

Empilable en verticale après 24-36 h

Préparation du support

Pendant l'application, produit et support doivent être à une température au dessus de 15° C

Le bois doit être déjà traité avec deux couches de imprégnant hydro ciré pour extérieur de la gamme ICRO (422)

Conseils d'utilisation

Mélanger soigneusement le produit avant usage

Les résidus de vernissage doivent être écoulés selon réglementations en vigueur

Pour l'emballage éviter polystyrène, PVC et carton ondulé