

## FICHE TECHNIQUE

### WPFO0414--A

### FONDO ALL'ACQUA TIX B414 BIANCO

Appret blanc tixo hydro

#### Caractéristiques

- Excellente garnissage
- Bonne distension
- Bonne égrénage
- Bonne verticalité

**Usage conseillé:** panneaux en MDF, surface planes et verticales en général

**Application:** pistolet traditionnel ou automatique

**Préparation du produit:** diluer 5-10% avec de l'eau selon l'application

<b>Propriétés:</b>	Extrait sec (%)	51%
	Densité à 20°C	1,35 Kg/l ± 0,02
	Viscosité Brookfields à 20° C	6000 cps ± 1000 (vitesse 5, RV 5)

**Couches conseillées:** 1-2

**Quantité conseillée par couche:** 120-160 g/m<sup>2</sup>

**Intervalle entre couches:** 1-2 h

#### Séchage à 20-25°C

Hors poussière	20'
Sec à toucher	1-2 h
Sec en profondeur	8-12 h
Empilage	12-24 h

#### Conseils d'utilisation

Mélanger soigneusement le produit avant usage

Les résidus de vernissage doivent être écoulés selon réglementations en vigueur