

FICHE TECHNIQUE

WPFO0415--A FONDO ALL'ACQUA 0415 BIANCO

Apprêt blanc hydro mono ou bicomposant

Caractéristiques

- Excellente garnissage
- Bonne distension
- Bonne égrénage
- Bonne rapidité de séchage

Usage conseillé: panneaux MDF, meubles, agencement

Application: pistolet

Préparation du produit: produit prêt à l'emploi; si nécessaire diluer avec 3-5% d'eau de réseau. Pour augmenter la résistance aux surcouches (par exemple avec des produits au solvant), catalyser avec 10% en poids de durcisseur INUR0350.

| | | |
|--------------------|--------------------------------|------------------|
| Propriétés: | Extrait sec (%) | 52% |
| | Densité à 20°C | 1,26 Kg/l ± 0,02 |
| | Viscosité Coupe Ford 6 à 20° C | 35-45" |

Couches conseillées: 1 à 2

Quantité conseillée par couche: 150-200 g/m²

Intervalle entre couches: 1-2 heures

Séchage à 20-25°C

| | |
|-------------------|--------------|
| Hors poussière | 20-40' |
| Sec à toucher | 30-60' |
| Sec en profondeur | 8-12 heures |
| Empilage | 12-24 heures |

Conseils d'utilisation

Mélanger soigneusement le produit avant usage

Les résidus de vernissage doivent être écoulés selon réglementations en vigueur