

## FICHE TECHNIQUE

### WTFO0190

### FONDO ALL'ACQUA BI-COMP. 0190

Fond hydro mono et bicomposant

#### Caractéristiques

- Excellente transparence
- Bonne verticalité
- Bonne égrénage

**Usage conseillé:** meubles en général

**Application:** pistolet traditionnel, automatique ou électrostatique

**Préparation du produit** - **monocomposant:** prêt à l'emploi; diluer 5% avec eau si nécessaire  
- **bicomposant:** durcisseur INUR0350 5-10%; diluer 5% avec eau si nécessaire

<b>Propriétés:</b> Extrait sec (%)	31,5%
Densité à 20°C	1,02 Kg/l ± 0,02
Viscosité coupe Ford 6 à 20° C	55"-60"
Pot-life A+B à 20°C	2-3 heures

#### Préparation du support

Hygrometrie du bois entre 12-14% (avant toute production, il est fortement conseillé d'effectuer cette mesure)

Le support doit être propre sans traces de résines ou poussières

Pendant l'application, produit et support doivent être à une température au dessus de 15° C

**Couches conseillées:** 1-4 selon les nécessités

**Quantité conseillée par couche:** 80-150 g/m<sup>2</sup>

**Intervalle entre couches:** 2-4 h

#### Séchage à 20-25°C

Hors poussière	20'
Sec à toucher	1-2 h
Sec en profondeur	8-12 h
Egrénage	12-24 h
Empilage	12-24 h

#### Conseils d'utilisation

Mélanger soigneusement le produit avant usage

Les résidus de vernissage doivent être écoulés selon réglementations en vigueur