

## FICHE TECHNIQUE

### WTVE0755

### ICRONATURAL 755

Vernis hydro aspect naturel “non-verni” pour meubles et agencement

#### Caractéristiques

- Bonne résistance à la lumière
- Bonne résistance aux taches
- Bonne résistance aux chocs
- Excellente matité effet naturel
- Excellente transparence

**Usage conseillé:** cycles pore ouvert pour meubles

**Application:** à pistolet, à cylindre manuel ou à la brosse

**Préparation du produit:** produit prêt à l'emploi; si nécessaire diluer avec 5-15% d'eau de reseau.  
Pour augmenter les résistances chimiques-physiques rajouter 10% en poids de durcisseur INUR0350.

<b>Propriétés:</b>	Extrait sec (%)	28%
	Densité à 20°C	1,01 Kg/l ± 0,02
	Viscosité Ford 4 à 20° C	70-80"
	Pot-life A+B+dil.	2 heures

#### Préparation du support

Ponçage avec abrasifs grain 150-180

Le support doit être propre sans traces de résines

Pendant l'application, produit et support doivent être à une température au dessus de 15° C

**Couches conseillées:** 1 à 3

**Quantité conseillée par couche:** 80-120 g/m<sup>2</sup>

**Séchage entre couches:** 2-4 heures

**Egrenage du produit:** abrasifs grain 280-320

#### Séchage à 20-25°C

Hors poussière	20-40'
Sec à toucher	90-120'
Sec en profondeur	6-12 heures
Empilage	24-48 heures

#### Conseils d'utilisation

Mélanger soigneusement le produit avant usage