

## FICHE TECHNIQUE

### WTVE3310

### ICRONATURAL BIO

Vernis hydro aspect naturel BIO

#### Caractéristiques

- Haute résistances chimiques et physiques
- Effet naturel ultra mat
- Formulation sans agents mattants siliceux
- Formulation avec matières premières provenant de sources renouvelables

**Usage conseillé:** cycles pore ouvert pour meubles et parquets

**Application:** à pistolet, à cylindre manuel ou à la brosse

**Préparation du produit:** produit prêt à l'emploi; si nécessaire diluer avec 0-15% d'eau de réseau. Pour augmenter les résistances chimiques-physiques rajouter pour la deuxième couche 10% en poids de durcisseur INUR0350.

<b>Propriétés:</b>	Extrait sec (%)	30%
	Densité à 20°C	1,01 Kg/l ± 0,02
	Viscosité Ford 4 à 20° C	90-100"
	Pot-life A+B	2 heures

#### Préparation du support

Ponçage avec abrasifs grain 150-180

Le support doit être propre sans traces de résines

Le produit doit être utilisé à une température non inférieure à 20 ° C.

**Couches conseillées:** 1 à 2

**Quantité conseillée par couche:** 40-60 g/m<sup>2</sup>

**Séchage entre couches:** 3-4 heures

**Egrenage du produit:** abrasifs grain 280-320

**Rendement:** 20-22 m<sup>2</sup>/l

#### Séchage à 20-25°C

Hors poussière	20-40'
Sec à toucher	90-120'
Empilable	24-48 heures
Egrenable	4-6 heures

#### Conseils d'utilisation

Mélanger soigneusement le produit avant usage.