

FICHE TECHNIQUE

WTVE5000

CONVERTER ALL'ACQUA TRASP. 5000

Vernis hydro incolore pour laques système Colormix 2.0

Caractéristiques

- Bonne dureté superficielle
- Bonne distension
- Bonne résistance aux agents chimiques

Usage conseillé: meubles, portes et agencement

Application: pistolet traditionnel, airmix, airless ou électrostatique

Préparation du produit:

Le produit peut être appliqué en version monocomposant ou bicomposant:

- durcisseur INUR0350 à 10% en poids (seulement pour applications en bicomposant)
- dilution (si nécessaire): avec 3-5% en poids d'eau de réseau

Propriétés:	Extrait sec (%)	34%
	Densité à 20°C	1,025 Kg/l ± 0,01
	Viscosité Ford 6 à 20°C	70-90"
	Pot life A+B	2-3 heures

Brillance: 20 gloss

Préparation du support

Ponçage avec papier 320-400

Couches conseillées: 1

Quantité conseillée par couche: 100 - 140 g/m²

Séchage à 20-25°C

Hors poussière	15-30'
Sec à toucher	30-60'
Sec en profondeur	12-24 heures
Empilage	12-24 heures

Conseils d'utilisation

Mélanger soigneusement le produit avant usage et après l'ajout du durcisseur

Les résidus de vernissage doivent être écoulés selon réglementations en vigueur