

## FICHE TECHNIQUE

# PGFO0186--L FONDO A 186 NERO

Apprêt noir polyuréthane

### Caractéristiques

- Excellente garnissage
- Bonne résistance aux surcouches
- Bonne distension
- Excellent égrénage

**Usage conseillé:** panneaux en MDF, meubles, portes, chaises, ...

**Application:** pistolet, pistolet électrostatique ou rideau

**Préparation du produit:** - durcisseur INLL0105 à 50% en poids (ou 70% en volume)  
- durcisseur alternatif (plus lent) INUR1398 à 60% en poids (ou 80% en volume)  
- diluants DILL0002 ou DILS000N à 0-10% en poids

<b>Propriétés:</b> Extrait sec (%)	67%
Densité à 20°C	1,30 Kg/l ± 0,02
Viscosité Ford 6 à 20° C	80" ± 5

**Pot life:** 90-120'

**Couches conseillées:** 1-2

**Quantité conseillée par couche:** 120-160 g/m<sup>2</sup>

**Intervalle entre couches:** 2-3 h

### Séchage à 20-25°C

Hors poussière	30'
Sec à toucher	60'
Sec en profondeur	4 h
Empilage	6 h
Egrénage	2 h

### Conseils d'utilisation

Mélanger soigneusement le produit avant usage

Les résidus de vernissage doivent être écoulés selon réglementations en vigueur