

## FICHE TECHNIQUE

# ZPFO0084 ESTERFONDO 84

Fond polyester incolore

### Caractéristiques

- Bonne verticalité
- Excellent garnissage
- Excellente distension
- Excellent égrenage
- Bonne transparence

**Usage conseillé:** cycles pore fermé pour meubles, portes, cercueils...

**Application:** pistolet traditionnel, airmix, airless

**Préparation du produit (standard):** - accélérateur CZAL0002 ou CZAL0421 à 2% en poids  
- catalyseur CZCT0002 à 2% en poids  
- dilution avec 10% en poids de DILS00AC

**Préparation du produit (séchage uv):**- photo-initiateur CZFT1081 à 4-5% en poids  
- dilution avec 10% en poids de DILS00AC

<b>Propriétés:</b> Extrait sec (%)	83%
Densité à 20°C	1,10 Kg/l ± 0,02
Viscosité Ford 4 à 20° C	85"-95"
Pot life A+B+dil	20-25'

**Couches conseillées:** 1 à 3

**Quantité conseillée par couche (standard):** 150-250 g/m<sup>2</sup>

**Quantité conseillée par couche (uv):** 100-150 g/m<sup>2</sup>

### Conseils d'utilisation

Ne pas mélanger directement accélérateur et catalyseur (ils réagissent violemment)

Mélanger soigneusement le produit avant usage

Les résidus de vernissage doivent être écoulés selon réglementations en vigueur